

**Resultados de ensayo**

	Muestra nº
	8485A
<b>Integridad (E)</b> .....	<b>243 minutos<sup>(S)</sup></b>
■ Tampón de algodón .....	243 minutos <sup>(S)</sup>
■ Galgas Ø 6 mm .....	243 minutos <sup>(S)</sup>
■ Galgas Ø 25 mm .....	243 minutos <sup>(S)</sup>
■ Llamas sostenidas > 10 s .....	243 minutos <sup>(S)</sup>
<b>Aislamiento Térmico (I)</b> .....	<b>145 minutos</b>
■ Temperatura media .....	145 minutos
■ Temperatura máxima .....	161 minutos

(S): Ensayo detenido por mutuo acuerdo con el solicitante.

**4.- CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN**

**4.1.- NORMA DE CLASIFICACIÓN**

Esta clasificación se ha realizado de acuerdo con el apartado 7.5.2 de la norma UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010.

**4.2.- CLASIFICACIÓN**

El producto "BLOQUE DE HORMIGÓN LISO GRIS 400\*200\*200" se clasifica de acuerdo con la siguiente combinación de parámetros y clases.

No se admiten otras clasificaciones.

**Clasificación de la Resistencia al Fuego**

**EI 120 E180**

**4.3.- CAMPO DE APLICACIÓN**

Según lo establecido en el capítulo 13 de la norma UNE-EN 1364-1:2000, el producto "BLOQUE DE HORMIGÓN LISO GRIS 400\*200\*200" tiene el siguiente campo de aplicación.

La clasificación obtenida sigue siendo válida para las siguientes variaciones en las características de la muestra, sin que la realización de estas modificaciones suponga la ejecución de nuevos ensayos.

